

**Baza**

Nadtlenek

Opakowanie

Plastkowy worek 0,3 kg, 0,6 kg

Kolor

Biały

Forma

proszek

Gęstość

1,23 g/cm³

Przechowywanie

Przy zamkniętym pojemniku i stałej temperaturze przechowywania od +15°C do +20°C może być przetwarzany przez okres do 12 miesięcy. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu i ciepła i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W przypadku mocnego nagrzania, proszek zbryla się i w ten sposób traci swoje działania lub staje się źródłem samozapłonu. Utwardzacz należy zawsze chronić przed zanieczyszczeniami.

Utwardzacz WIDOPAN uruchamia proces utwardzania produktów WIDOPAN-FD i WIDOCRYL (żywice reakcyjne PMMA). Dodanie utwardzacza jest obowiązkowe.

Mieszanie/ dozowanie

Wymagana ilość utwardzacza zależy od produktu i temperatury. Żywicę należy dokładnie wymieszać przed dodaniem utwardzacza. Dozowanie jest podane na pokrywie pojemnika odpowiednich produktów.

Komponenty należy dokładnie wyieszać, aż utwardzacz w proszku całkowicie rozpuści się w żywicy i powstanie jednorodna masa (czas mieszania ok. 2 min.). W przypadku dodania zbyt dużej lub zbyt małej ilości utwardzacza mogą wystąpić problemy z reakcją.

Należy również zapoznać się z instrukcjami gruntowania, informacjami o produkcie i danymi technicznymi.

Przed użyciem utwardzacza należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi produktów Widopan!

Więcej informacji na temat szczególnych zagrożeń, wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i środków ostrożności w przypadku pożaru można znaleźć w karcie charakterystyki produktu w sekcjach 2, 4, 5, 6, 7 i 8.